


Stabilità chimica



1. Stabilità alle sostanze chimiche

La stabilità delle lastre in espanso rigido Styrodur® C alle sostanze chimiche corrisponde a quella dei profilati in polistirene. Tuttavia, i danni chimici agiscono un po' più rapidamente e intensamente rispetto al polistirene compatto, perché la superficie è stata ampliata tramite espansione. D'altra parte la pelle di estrusione delle lastre di Styrodur C oppone una maggiore resistenza nei confronti di una serie di sostanze.

Per evitare errori di applicazione è importante sapere come si comporta lo Styrodur C nei confronti delle sostanze più utilizzate in campo pratico (ad esempio nell'edilizia).

2. Prova

La prova di stabilità viene eseguita in conformità con la norma DIN 53 428 «Prova di materiali espansi, determinazione del comportamento, nei confronti di liquidi, vapori, gas e sostanze solide». Secondo questa norma cinque cubetti di materiale espanso rigido di 50 mm di lato vengono immersi nel liquido di prova a una temperatura di +20 °C, determinandone l'aumento di peso dopo 28 giorni.

La prova può essere semplificata, conservando fino a quattro settimane nel liquido di prova campioni di materiale espanso delle dimensioni di 100 mm x 50 mm x lo spessore della lastra e misurandone la percentuale di variazione longitudinale. Se la prova viene effettuata a una temperatura di circa 50 °C, la sua durata può essere considerevolmente ridotta.

Qualora si voglia stabilire l'effetto del liquido di prova sulla pelle di estrusione, si consiglia di mettere sui provini delle dimensioni di 200 mm x 200 mm un tubo di vetro appesantito con un diametro interno di 113 mm e un'altezza di 75 mm, provvisto di scala, e di riempirlo con il liquido di prova. Nel caso di agenti molto fluidi il tubo di vetro va sigillato esternamente sulla lastra. La superficie di contatto deve essere di 100 cm². Si misurano le variazioni di livello del liquido nel vetro e le variazioni di volume del campione. Queste ultime vengono determinate meglio mediante immersione in acqua. Ove non fossero disponibili vasche d'immersione sufficientemente grandi, si possono utilizzare anche campioni più piccoli, tuttavia non inferiori a 125 mm x 125 mm. Per ottenere una superficie di contatto di 50 cm², cioè ancor sufficiente per la valutazione e vantaggiosa anche per il calcolo, il diametro interno del tubo di vetro deve essere di 80 mm.

I metodi qui descritti sono sufficienti per una valutazione orientativa della stabilità dello Styrodur C alle sostanze chimiche. Tuttavia, qualora si dovesse accertare che, per effetto di determinate sostanze, non intervengano cambiamenti di sorta, ad esempio nelle proprietà meccaniche dell'espanso rigido o si verificano solo cambiamenti entro limiti tollerabili, si rendono indispensabili prove reali o prove in condizioni simili a quelle reali. Altrettanto vale quando la composizione di una sostanza non è nota. Vernici o adesivi, ad esempio, possono infatti contenere un solvente dannoso per l'espanso. Anche in questo caso occorre accertarsi, attraverso una prova, che le lastre di Styrodur C non vengano attaccate.

Dall'elenco che segue si possono ricavare informazioni circa il comportamento di lastre di Styrodur C nei confronti di alcune sostanze chimiche selezionate.

3. Comportamento rispetto a sostanze selezionate

Sostanza	Stabilità	Sostanza	Stabilità	Sostanza	Stabilità
1 Acqua/Soluzioni Acquose		4 Gas		7 Solventi	
Acqua	+	4.1 Gas inorganici		7.1 Chetoni, eteri, esteri	
Acqua di mare	+	Ammoniaca	-	Chetoni	
Soluzioni saline	+	Alogeni (fluoro, cloro, bromo)	-	(es. acetone, cicloesano)	-
Acqua ossigenata (3 %)	+	Anidride solforosa, anidride solforica	-	Eteri	
				(es. dietiltere, diossano, THF)	-
2 Acidi		4.2 Gas organici		Esteri (es. acetato di etile, acetato di butile)	-
2.1 Acidi diluiti		Metano	+	Dibutilftalato	-
Acido cloridrico	+	Etano, etilene	+	Diluyente per vernici	-
Acido nitrico	+	Propano, propilene	+	Grassi e oli minerali	H
Acido solforico	+	Butano, butilene, butadiene	-		
Acido fosforico	+	Gas naturale	+	7.2 Ammine, ammidi, nitrili	
Acido fluoridrico	+			Anilina	-
Acido formico	+	4.3 Gas liquefatti inorganici		Dietilammina, trietilammina	-
Acido acetico	+	Azoto, ossigeno, idrogeno	+	Dimetilformammide	-
		Gas inerti	+	Acetonitrile	-
2.2 Acidi concentrati		Ammoniaca	+	Acrlonitrile	-
Acido cloridrico	+	Anidride carbonica, monossido di carbonio	+		
Acido solforico	+	Anidride solforosa	-	8 Materiali edili	
Acido fosforico	+			Cemento	+
Acido fluoridrico	+	4.3 Gas liquefatti organici		Gesso	+
Acido acetico	-	Propano, propilene	-	Calce	+
		Butano, butilene, butadiene	-	Anidrite	+
2.3 Acidi deboli		Gas naturale	+	Catrame	-
Acidi umici	+			Bitume	+
Acido carbonico (anche ghiaccio secco)	+	5 Idrocarburi		Bitume a freddo e stucco bituminoso	
Acido lattico	+	5.1 Idrocarburi alifatici		- a base acquosa	+
Acido tartarico	+	Esano, cicloesano	-	- a base di solvente	-
Acido citrico	+	Eptano	-	Sistemi per malta e intonaco	
		Olio di paraffina	-	- a base minerale	+
3 Liscive				- con agglomerante resinoidi	H
Idrossido di sodio	+	5.2 Idrocarburi aromatici		Schiuma per assemblaggio in PUR	+
Idrossido di potassio	+	Benzolo, toluolo, xilolo	-	Mastice per giunzioni	
Acqua di calce	+	Etilbenzene	-	- a base di acrilato	H
Idrossido di ammonio	+	Stirolo	-	- a base di silicone	+
Candeggina (ipoclorito)	+			Adesivi	
Soluzioni di sapone	+	5.3 Idrocarburi alogenati		- a base epossidica	+
		trielina	-	- a base di poliuretano	+
		tetracloruro di carbonio	-	- a base di gomma bituminosa	+
		percloroetilene	-	- a base di solvente	-
				Pitture/vernici	
		5.4 Carburanti		- Idropittura	H
		Benzina (normale, super)	-	- a base acquosa	H
		Gasolio, olio combustibile	-	- a base di solvente	-
		6 Alcoli		9 Sostanze di origine biologica	
		Metanolo, etanolo	+	Colaticcio	+
		Propanolo, butanolo	+	Rifiuti organici	+
		Cicloesano	+	Biogas	+
		Glicoli	+	Grassi e oli vegetali, animali	#
		Glicerina	+		

stabile	+
instabile	-
verificare nel singolo caso	#
Seguire le indicazioni del produttore	H

Styrodur® C – Una grande famiglia di prodotti

Con la famiglia di prodotti di Styrodur® C, BASF offre la soluzione isolante ideale praticamente per ogni applicazione.

Styrodur 2500 C

- Styrodur 2500 C Il pannello isolante leggero con superficie liscia e bordi lisci, per applicazioni con normali esigenze di resistenza alla compressione.

Styrodur 2800 C

- Il pannello isolante con superficie gofrata e bordi lisci, per applicazioni in combinazione con calcestruzzo, intonaco e altri rivestimenti.

Styrodur 3035 CS

- Il pannello isolante tuttofare con superficie liscia e finitura perimetrale battentata, per quasi tutte le applicazioni in edilizia soprassuolo e sottosuolo.

Styrodur 3035 CN

- Il pannello isolante lungo con superficie liscia e finitura perimetrale a incastro maschio-femmina, per una posa rapida senza ponti termici.

Styrodur 4000/5000 CS

- Il pannello isolante altamente resistente alla compressione, con superficie liscia e finitura perimetrale battentata, per applicazioni soggette a carichi elevati.

Styrodur HT

- Il pannello termoisolante verde chiaro, resistente alle alte temperature, per tutti i campi di applicazione che raggiungono anche i 105 °C. Ulteriori informazioni: www.styrodur.de

Styrodur NEO

- Il pannello grigio-argento ha il 20% in più di capacità di isolamento, grazie al brevetto BASF che sfrutta la grafite per assorbire gli infrarossi. Ulteriori informazioni: www.styrodur.de



Avvertenze

Le informazioni contenute in questa brochure si basano sulle conoscenze acquisite ed esperienze maturate fino ad oggi e si riferiscono esclusivamente al nostro prodotto e alle sue caratteristiche al momento della stampa della brochure stessa. Le presenti informazioni non forniscono alcuna garanzia ai fini giuridici, né stabiliscono la qualità del prodotto concordata in sede contrattuale. Durante l'applicazione vanno sempre prese in considerazione le condizioni specifiche di utilizzo, in particolare da un punto di vista fisico, tecnico e giuridico. Tutti i disegni tecnici sono esempi che rappresentano un principio e che vanno adattati al caso specifico.

Distributore unico per l'Italia:

BASF Italia srl

Via Montesanto 46
42021 Bibbiano (RE)
Italia

www.styrodur.com
styrodur@basf.com

Ambrotecno Italia srl

Via G. Di Vittorio 2/4 – Z.I. Terrafino
50053 Empoli (FI) – Italia
Tel. 0571 94611 – Fax 0571 9461300

info@ambrotecno.it
www.ambrotecno.it

Consultare la nostra homepage per trovare il distributore più vicino.