

Tap 3



Il prodotto

TAP 3 è un premiscelato impermeabile tixotropico a presa ed indurimento rapidi, composto da una miscela di leganti cementizi, inerti a granulometria selezionata ed additivi specifici.



Dove si impiega

- Operazioni di blocco rapido di venute d'acqua localizzate, anche se in pressione;
- interventi rapidi di preparazione e completamento di opere di impermeabilizzazione;
- sigillatura di fessurazioni in abbinamento al mastice idroespansivo AKTI-VO 201.





I vantaggi

- Presa rapida;
- assenza di ritiro;
- ottime resistenze meccaniche sia alle brevi che alle lunghe stagionature;
- applicabile anche con acqua in pressione;
- elevata impermeabilità all'acqua;
- ottima tixotropia;
- non contiene cloruri;
- buona lavorabilità.

Caratteristiche fisiche e tecniche

Parametri assogettati a Controllo Qualità interno	Valori
Peso specifico	> 2 kg/l
Indurimento	3'
Resistenza a compressione a 1 h a 1 g a 28 gg	> 12 N/mm ² (UNI EN 196) > 18 N/mm ² (UNI EN 196) > 35 N/mm ² (UNI EN 196)
Resistenza a flessione a 1 h a 1 g a 28 gg	> 2 N/mm ² (UNI EN 196) > 3 N/mm ² (UNI EN 196) > 4 N/mm ² (UNI EN 196)



Preparazione e messa in opera

Ripulire le superfici interessate da ogni parte incoerente, sali, tracce di grasso e di quant'altro possa impedire l'omogenea adesione di TAP 3 alla superficie muraria.

Preparare l'impasto di TAP 3 per piccole quantità versando preventivamente l'acqua nel contenitore (1/4 di l per kg di TAP 3 pari a 24%) e quindi il premiscelato. Impastare manualmente sino ad ottenere l'omogeneizzazione di TAP 3 con consistenza tixotropica, applicandolo immediatamente in quantità necessaria sul punto di venuta.

Qualora TAP 3 sia impiegato per bloccare venute localizzate di acqua in pressione, tenere premuto l'impasto con la mano sino ad indurimento avvenuto (3 minuti circa).

N.B.: Ricavare preventivamente le sedi per l'applicazione di TAP 3 evitando sporgenze sulla superficie del calcestruzzo ed irruvidendo all'occorrenza il supporto.

In presenza di basse temperature TAP 3 va impastato con acqua calda.

Avvertenze

TAP 3 impastato con acqua deve essere impiegato al massimo entro 3 minuti. Non rigenerare mai l'impasto con l'aggiunta di acqua.

Consumo e resa

Un sacchetto di TAP 3 da 5 kg rende 3 l di malta.

Confezione e stoccaggio

TAP 3 è fornito in sacchetti di polietilene da 5 kg, confezionato in scatola da 5 kg o in secchio da 20 kg. Lo stoccaggio del prodotto deve essere effettuato in ambiente asciutto.

Sicurezza

TAP 3 è un prodotto alcalino. Si consiglia l'uso di guanti durante il lavoro. In caso di contatto accidentale con la pelle o con gli occhi lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico.