



Gyproc Lisaplaac 13



Lastra speciale in gesso rivestito di tipo A (EN 520) costituita da un nucleo in gesso emidrato reidratato, rivestito su entrambe le facce da una carta dal bassissimo potere calorifico superiore che le conferisce un comportamento di reazione al fuoco in classe A1.

Caratteristiche Tecniche

Caratteristica	Valore	U.M.	Normativa
Tipo	A		EN 520 - 3.2
Bordo Longitudinale	Bordo assottigliato		
Bordo Trasversale	Dritto testa-testa		
Spessore	12,5	mm	EN 520 - 5.4
Larghezza	1200 0 / -4	mm	EN 520 - 5.2
Fuori squadra	≤ 2.5	mm/m	EN 520 - 5.5
Peso	9,4 ± 5%		
Densità	752	kg/m ³	
Reazione al fuoco	A1		EN 13501-1
Limite carico di rottura a flessione long.	550	N	EN 520 - 4.1.2
Limite carico di rottura a flessione trasv.	210	N	EN 520 - 4.1.2

Caratteristiche Tecniche

Caratteristica	Valore	U.M.	Normativa
Conducibilità termica λ	0,21	W/m.K	EN 10456
Fattore di resistenza igroscopica μ	Campo secco: 10Campo umido: 4		EN 10456

Marcatura della superficie non a vista

Gyproc LISAPLAC 13 - CE - Tipo A - A1 - Data e ora di produzione - Paese di produzione

Documenti e certificati disponibili

DOP: LA-LPlac-02

<https://www.gyproc.it/Documenti%20correlati/dichiarazione-di-prestazione/dop-la-lplac-02.pdf>

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8 • 20152 Milano • Italia • Tel. +39 02 611151
www.gyproc.it | sg-italia@saint-gobain.com

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.