



Gyproc DuraGyp 13 Activ'Air®

Lastra prestazionale in gesso rivestito con incrementata densità del nucleo additivato con fibre di vetro e fibre di legno.



DESCRIZIONE

Lastra di tipo speciale con incrementata densità del nucleo, il cui gesso è inoltre additivato con fibre di vetro e fibre di legno; tali caratteristiche conferiscono al prodotto un elevato grado di durezza superficiale e di resistenza meccanica. Inoltre è caratterizzata da un ridotto assorbimento d'acqua con un'eccellente tenuta in presenza di elevati livelli di umidità, un ridotto valore di permeabilità al vapore che ne consente, se non direttamente esposta agli agenti atmosferici, l'utilizzo in ambiente esterno protetto, e contribuisce ad incrementare la resistenza al fuoco nei sistemi in cui è installata (tipo D E F H1 I R - EN 520). La lastra può essere impiegata per la realizzazione di pareti divisorie, controsoffitti e contropareti e ovunque sia richiesta un'elevata resistenza meccanica agli urti.

VANTAGGI

- Sostenibilità ambientale: EPD
- Elevata portata ai carichi
- Elevata durezza superficiale
- Elevato isolamento acustico
- Ridotto assorbimento d'acqua superficiale (tipo H1): adatta all'utilizzo in ambienti umidi
- Sicurezza: resistenza al fuoco
- Qualità dell'aria: Tecnologia Activ'Air®

CARATTERISTICA	VALORE	U.D.M.	NORMATIVA
Classificazione lastra	D E F H I R		
Colore superficie a vista	Ivory #f8f4e8		
Bordo longitudinale	Bordo assottigliato		
Bordo longitudinale	Assottigliato		
Bordo trasversale	Dritto testa-testa		
Range lunghezza	2000-3000 0/-5		
Larghezza della lastra con tolleranza	1200 0/-4	mm	EN 520
Fuori squadra	≤ 2,5	mm/m	EN 520
Peso	12,3		
Reazione al fuoco	A2-s1, d0		EN 13501
Limite carico di rottura a flessione long.	725.0	N	
Carico di rottura a flessione long. (misurato)	≥ 725 N	N	EN 520
Limite carico di rottura a flessione trasv.	300.0	N	
Carico di rottura a flessione trasv. (misurato)	≥ 300 N	N	EN 520
Spessore della lastra con tolleranza	12,5 ±0,5		EN 15283
Assorbimento d'acqua superficiale	180	g/m ²	EN 520
Peso per m2	12.3	kg/m ²	
Colore superficie non a vista	Grigio		
Tipo	D E F H I R		

MARCATURA DELLA SUPERFICIE NON A VISTA

Gyproc Duragyp 13 Activ'Air® - CE - Tipo D E F H I R - A2-s1,d0 - Data e ora di produzione - Paese di produzione

DOCUMENTI E CERTIFICATI DISPONIBILI

https://www.gyproc.it/dichiarazione_prestazione_dop/164/DoP_LA_DuraGypAA_V1.pdf

Saint-Gobain Italia S.p.A.

Via Giovanni Bensi 8, 20152 Milano
sg-italia@saint-gobain.com | www.gyproc.it

Registro Imprese: Milano n. 08312170155 • R.E.A.: Milano n. 1212939
Capitale Sociale: Euro 77.305.082,40 i.v. • Codice Fiscale e P. IVA: 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Saint-Gobain Produits Pour la Construction S.A.S.