



NEW

NATUROLL PLUS

Rotolo isolante in lana minerale senza rivestimento



with ECOSE[®] TECHNOLOGY



Descrizione

Rotolo in lana minerale di vetro senza rivestimento, prodotto con materie prime riciclate e con l'utilizzo di ECOSE Technology[®].

Naturoll Plus garantisce una buona combinazione di isolamento termico (λ_p **0,040 W/mK**) e acustico, garantendo al contempo un'estrema facilità e praticità di posa in opera in applicazioni orizzontali e/o a falda grazie al **formato rotolo**.

Applicazioni principali*

- > Isolamento termico e acustico di coperture industriali
- > Nuova costruzione e ristrutturazione/riqualificazione di edifici esistenti



*Le applicazioni indicate non esauriscono gli usi del prodotto, da valutare in funzione delle prestazioni tecniche dichiarate in tabella.

Vantaggi

- > **Indoor Air Quality grazie a ECOSE Technology[®]**
- > Buon isolamento termico e acustico
- > Facilità di posa in opera

Indicatori di impatto ambientale

EPD N°: S-P-12820



Global warming potential - GWP:
0,83 kg CO₂ eq.



Ozone Depletion Potential - ODP:
7,42 E-12 kg CFC 11 eq.



Use of secondary materials /
Recycled content: **0,86 kg (75% > 60%)**



Acidification Potential:
6,94 E-3 mol H⁺ eq.

I valori sono calcolati considerando come unità funzionale 1 m² di prodotto di spessore pari a 100 mm e con riferimento alla sola fase di produzione del materiale (approvvigionamento e trasporto materie prime, produzione del materiale).

NATUROLL PLUS

Rotolo isolante in lana minerale senza rivestimento

Dati tecnici

CARATTERISTICHE	VALORE	NORMA
Spessori disponibili	50 x 1200 x (2 x 8200) mm 60 x 1200 x (2 x 6800) mm 80 x 1200 x 10200 mm 100 x 1200 x 8200 mm 120 x 1200 x 6800 mm 140 x 1200 x 5900 mm 160 x 1200 x 5100 mm 180 x 1200 x 4600 mm 200 x 1200 x 4100 mm	-
Conducibilità termica λ_D	0,040 W/mK	EN 13162 - EN 12667
Reazione al fuoco (Euroclasse)	A1	EN 13501-1
Resistenza al passaggio del vapore acqueo μ	1	EN 12086
Calore specifico (Cp)	1.030 J/kg K	EN 10456
Densità nominale	11 kg/m ³	-
Codice DOP	G4222GPCPR	-

Stoccaggio

In caso di stoccaggio a lungo termine, si consiglia di conservare il prodotto in un luogo chiuso o al coperto sollevato da terra. È importante evitare l'esposizione prolungata agli agenti atmosferici per garantire l'integrità del prodotto.

Qualità e prestazioni certificate



Knauf Insulation S.p.A.

Via Fontanino, 12 - 10090 San Raffaele Cimena (TO) Italy - Tel. +39 011 9119611 - Fax +39 011 9119655 - info.italia@knaufinsulation.com

Copyright Knauf Insulation

Tutti i diritti sono riservati, compresi quelli della riproduzione e dell'immagazzinaggio dei dati in formato elettronico. L'uso commerciale dei processi e delle attività di lavoro presentati in questo documento non è consentito. È stata posta estrema attenzione nell'editare le informazioni, nel comporre i testi e le illustrazioni contenute in questo documento, tuttavia potrebbero risultare degli errori. L'editore e i redattori declinano ogni responsabilità per le informazioni errate e le relative conseguenze. Saremo riconoscenti per i suggerimenti e i dettagli che ci vorrete segnalare.