SCHEDA TECNICA
TDS N° WPLIT0062.c
Annulla e sostituisci WPLIT0062.b

ALSAN SCUBAFIX

RESINA BITU-POLIURETANICA



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

ALSAN SCUBAFIX è una resina bitu-poliuretanica monocomponente che può essere utilizzata senza inserimento di un'armatura come sigillante, massa di riparazione e livellante, nonché per l'incollaggio di lamiere. Il prodotto è particolarmente facile da usare, poiché presenta solo un residuo minimo di isocianati liberi.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Alsan Scubafix è un sigillante versatile. Serve per sigillare giunti, come massa di riparazione per chiudere fessure nei teli di copertura, per riprofilare dettagli di raccordi sotto sigillature con Alsan Flashing Quadro e per incollare lamiere. Utilizzabile anche su supporti umidi o bagnati.

PROPRIETÀ

- Elevata adesione iniziale
- Monocomponente
- Contenuto di diisocianato < 0,1 %
- A basso contenuto di solventi
- Viscosità ottimizzata
- Elasticità permanente
- Dopo l'indurimento il prodotto non cola
- Non scivola alle alte temperature
- Ottima adesione su tutti i metalli comuni, materiali legnosi e sottofondi minerali
- Compatibile con plastica e membrane bituminose (per scopi di riparazione)
- Ottima adesione anche su supporti bagnati

CONDIZIONI DI APPLICAZIONE

(utilizzato come adesivo per lamiere).
Intervallo di temperatura: da min. 5 °C a max. 35 °C

POSA IN OPERA

APPLICAZIONE

Come sigillante / massa di riparazione:
Il sottofondo deve essere privo di sostanze friabili e che riducono l'adesione. Lo spessore massimo dello strato non deve superare i 25 mm.

Come adesivo per lamiere
Il fondo deve essere privo di sostanze friabili e sostanze che riducono l'adesione. L'applicazione viene effettuata con spatola o con spatola dentata in una direzione. A seconda dell'inclinazione, può essere necessario un fissaggio meccanico supplementare delle lamiere. Spessore minimo di applicazione 2,3 kg/m². Spessore massimo di applicazione 6 kg/m².

PULIZIA

In caso di interruzione del lavoro o al termine dei lavori, l'attrezzo deve essere pulito accuratamente con il detergente per sistemi Alsan. (Tipo Alsan 076 o Diluant V).

CONSUMO

Come sigillante o massa di riparazione: a seconda dell'applicazione
Come adesivo per lamiere in combinazione con spatola dentata: circa 2,3 kg/m².

Rev. 08.10.2026/IT

SOPREMA srl – Via Industriale dell'Isola, 3 – 24040 – CHIGNOLO D'ISOLA (BG)
Tel. : **+39 035 095.10.11** - Fax : **+39 035 494.06.49** - **www.soprema.it** - E-mail : **tech-office@soprema.it**

TEMPO DI REAZIONE CON UNO SPESSORE DELLO STRATO DI CIRCA 2 MM E UNA TEMPERATURA DI 23°C

Formazione della pellicola: circa 45 minuti
Resistente al carico: circa 24 ore
Indurimento completo: circa 7 giorni

DATI TECNICI

Densità a 23 °C: 1,17 g/cm³
Contenuto di solidi: 95 %
Altamente viscoso

DIMENSIONE DELLA CONFEZIONE

Cartuccia da 310 ml (12 cartucce per cartone)

COLORE

Grigio
Bianco

STOCCAGGIO, TRASPORTO E DURATA DI CONSERVAZIONE

Conservare in confezione originale in luogo fresco, asciutto, al riparo dal gelo e non aperto; durata di conservazione 9 mesi. Evitare l'esposizione diretta al sole anche in cantiere. Una volta aperti, i prodotti hanno una durata di conservazione limitata.

INFORMAZIONI SU SICUREZZA E RISCHI

Per le informazioni attualmente valide consultare la scheda di sicurezza. Rispettare le norme di protezione individuale. Codice GIS: PU 30.

DISPOSIZIONE

Il materiale indurito può essere smaltito come rifiuto edile. I contenitori e il materiale residuo devono essere smaltiti separatamente come rifiuti speciali.

INFORMAZIONE

Le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono valide per il prodotto corrispondente fornito da Soprema. Si prega di tenere presente che le informazioni possono variare in altri paesi. Le informazioni di cui sopra, in particolare i consigli per la lavorazione e l'utilizzo dei nostri prodotti, si basano sulle nostre conoscenze ed esperienze in condizioni normali. La consulenza tecnica viene fornita secondo le migliori conoscenze. Tuttavia, le diverse esigenze dell'oggetto in questione e le diverse condizioni di lavoro richiedono una verifica dell'idoneità da parte dell'utilizzatore. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche volte al progresso tecnico o al miglioramento dei nostri prodotti.

Rev. 08.10.2026/IT

SOPREMA srl – Via Industriale dell'Isola, 3 – 24040 – CHIGNOLO D'ISOLA (BG)
Tel. : **+39 035 095.10.11** - Fax : **+39 035 494.06.49** - **www.soprema.it** - E-mail : **tech-office@soprema.it**