ALSAN PUR 101 FLEX

Promotore di adesione poliuretanico
Scheda Tecnica WPLEU0322.b

Descrizione del prodotto:

ALSAN PUR 101 FLEX è un primer flessibilizzato a base di resine poliuretaniche, monocomponente, che viene applicato su vecchie guaine bituminose per la successiva applicazione di resine poliuretaniche impermeabilizzanti ALSAN.



Campo di applicazione

ALSAN PUR 101 FLEX viene utilizzato come primer su supporti di natura bituminosa (come vecchie guaine bituminose) al di sotto dei sistemi impermeabilizzanti liquidi ALSAN (tipo ALSAN 608 o ALSAN 608 RAPID, ALSAN 600, ALSAN FLASHING QUADRO, CAMPOLIN NEO o ALSAN FLASHING NEO).

Proprietà

- Monocomponente
- Ottima adesione
- Facile da applicare
- Altamente flessibile
- Pronto all' uso
- A base solvente
- Ottima penetrazione al supporto
- ALSAN PUR 101 FLEX viene utilizzato nei kit di impermeabilizzazione liquida ALSAN che possiedono Benestare Tecnico Europeo (come, per esempio, ALSAN 608 o ALSAN 608 RAPID).

Per maggiori informazioni in merito, consultare le schede tecniche dei prodotti.

Condizioni di applicazione*

Substrato o temperatura ambiente:
0 °C min. a 30 °C max.
Umidità dei supporti minerali: < 4 % p/p max.
Umidità dei supporti in legno: 16 % v/v.
Umidità atmosferica: 90 % max.
La temperatura del supporto deve essere almeno 3°C al di sopra del punto di rugiada durante l'applicazione e l'indurimento.

Preparazione del supporto*

Il supporto deve essere sempre preparato prima dell'applicazione di ALSAN PUR 101 FLEX assicurandosi che la superficie sia solida, asciutta e priva di residui che possano ridurre l'adesione.

Miscelazione

Mescolare bene la resina per almeno 2 minuti prima dell'uso. Se deve essere utilizzata una quantità limitata di resina si consiglia di versare la quantità necessaria in un secchio di miscelazione pulito.

Applicazione*

L' applicazione di ALSAN PUR 101 FLEX può avvenire a rullo o a pennello a seconda delle dimensioni del supporto da trattare. In entrambi i casi, stendere uniformemente il prodotto prestando attenzione a non tralasciare alcuna zona.

Pulizia

Se il lavoro viene interrotto, o al termine, pulire accuratamente gli strumenti con ALSAN 076 o DILUANT V entro il tempo di utilizzo del prodotto.

Consumo

La quantità necessaria dipende dalla natura, dalla regolarità e dalla porosità del supporto.
Generalm ente il consumo è 100 - 300 g/m².
Su supporti particolarmente porosi o irregolari una seconda mano può essere applicata entro 48 ore.

Tempo di reazione a 23 °C (umidità 50%)

Alte temperature o alti livelli di umidità possono velocizare i tempi di asciugatura di ALSAN PUR 101 FLEX.
Asciutto al tatto: ca. 5 - 6 ore.
Rivestibile: dopo ca. 5 - 6 ore (non oltre le 48 ore).
Totalmente asciutto : ca. 7 giorni.
Basse temperature o bassi livelli di umidità possono aumentare i tempi di asciugatura del prodotto.

Dati tecnici

Densità a 23 °C	1,00 g/cm³
Viscosità a 23 °C	350 mPas
Contenuto di solidi	69 %
Durezza shore D	65

SOPREMA srl
Via Industriale dell'Isola 3 - 24040 Chignolo d'Isola (BG) - **T.**+39.035.0951011 **e-mail:** tech-office@soprema.it

Rev. 22.05.2025/IT

A causa dell'alta reattività del prodotto, in casi isolati può verificarsi la leggera formazione di pelle all'interno del contenitore. Questo non influisce sulla qualità o sulle caratteristiche tecniche finali del prodotto.

Dimensione della confezione
Latta da 4 kg
Latta da 20 kg

Colori
Giallo paglierino

Stoccaggio, trasporto e durata di conservazione
Nella sua confezione originale integra e intatta, il prodotto ha una durata di conservazione di almeno 12 mesi se conservato in luogo fresco, asciutto e protetto dal gelo (tra i 10°C e i 30°C). Evitare la luce solare diretta sui contenitori, anche in loco. Una volta aperto il contenitore, il materiale ha una conservabilità limitata. Il prodotto non deve essere applicato una volta che ha iniziato a gelificare.

Informazioni su sicurezza e rischi
Si prega di fare riferimento alla scheda di dati di sicurezza per informazioni aggiornate. Prendere nota delle informazioni sulla protezione personale.

Disposizione
Il materiale indurito può essere smaltito come rifiuto da costruzione. I contenitori e il materiale residuo non essiccato devono essere smaltiti separatamente come rifiuti pericolosi.

Informazione
Le informazioni contenute in questa scheda tecnica si applicano al relativo prodotto fornito da Soprema Srl. Si prega di notare che i dettagli in altri paesi possono differire da quanto riportato in questo documento.
Tutte le indicazioni riportate in questa scheda tecnica (in particolare per quanto riguarda le linee guida per l'applicazione e l'uso dei nostri prodotti) si basano sulla nostra conoscenza ed esperienza in circostanze normali.
La consulenza applicativa viene fornita al meglio delle nostre conoscenze. Tuttavia, l'ampia varietà di requisiti in loco nelle condizioni di lavoro più diverse significa che è necessario per l'applicatore testare l'idoneità del prodotto in ogni caso. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche per riflettere progressi tecnologici o miglioramenti ai nostri prodotti.

** Per informazioni dettagliate sulla preparazione dei supporti, sulla selezione del primer idoneo, sulle modalità applicative, sulle condizioni ambientali ideali per la posa, nonché sulle istruzioni per la corretta esecuzione di dettagli costruttivi complessi, fare riferimento al* ***MANUALE DI POSA DEI PRODOTTI LIQUIDI – Soprema*** *presente sul sito www.soprema.it*

SOPREMA srl
Via Industriale dell'Isola 3 - 24040 Chignolo d'Isola (BG) - **T.**+39.035.0951011 **e-mail:** tech-office@soprema.it

Rev. 22.05.2025/IT