


EDILIZIA

LEUCOSTRE 250: Lastre in EPS tagliate da blocco, autoestinguenta classe E, marcate CE.



REV. GENNAIO 2014

LEUCOSTRE CLASSE 250

Caratteristiche	Unità di misura	Codifica	Leucostre 250	Norma
Conducibilità termica dichiarata a 10°C	W/mK	λ_D	0,033	EN 12667
Resistenza termica	m ² K/W	R _D		EN 12667
	4 cm		1,20	
	5 cm		1,50	
	6 cm		1,80	
	7 cm		2,10	
	8 cm		2,40	
	9 cm		2,70	
	10 cm		3,00	
	12 cm		3,60	
	14 cm		4,20	
	16 cm		4,80	
	18 cm		5,45	
	20 cm		6,05	
Lunghezza	mm	L(3)	± 0,6% o ± 3mm	EN 822
Larghezza	mm	W(3)	± 0,6% o ± 3mm	EN 822
Spessore	mm	T(2)	± 2	EN 823
Ortogonalità	mm/mm	S(5)	± 5/1000	EN 824
Planarità	mm	P(5)	5	EN 825
Stabilità dimensionale in condizioni normali di laboratorio	%	DS(N)2	± 0,2	EN 1603
Resistenza a compressione al 10% di deformazione	kPa	CS	≥ 250	EN 826
Resistenza a flessione	kPa	BS	≥ 350	EN 12089
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce	kPa	TR	-	EN 1607
Assorbimento d'acqua a lungo periodo per immersione totale	%	WL(T)5	≤ 5	EN 12087
Assorbimento d'acqua a lungo periodo per immersione parziale	kg/m ²	W _{IP}	≤ 0,5	EN 12087
Resistenza alla diffusione del vapore acqueo	-	μ	40-100	EN 12086
Permeabilità al vapore acqueo	mg/(Pa.h.m)	δ	0,006-0,015	EN 12086
Capacità termica specifica	J/kgK	c	1500	EN 10456
Coefficiente di dilatazione termica lineare	K ⁻¹	-	65 x 10 ⁻⁶	
Reazione al fuoco	-	Euroclasse	E	EN 13501-1
Temperatura limite di utilizzo	°C	-	75	

NOTE: I dati tecnici riportati nella seguente scheda tecnica possono essere modificati, pertanto ci riserviamo la possibilità di apportare eventuali aggiornamenti. Le schede tecniche aggiornate possono essere reperite sul nostro sito internet www.stspolistiroli.it. Le schede tecniche dei prodotti **STS POLISTIROLI srl** si basano sulle attuali conoscenze scientifiche ed esperienze tecniche del settore: esse non determinano in alcun caso la responsabilità di **STS POLISTIROLI srl** per eventuali vizi e/o danni di ogni qualsiasi natura derivati dall'utilizzo non conforme o comunque improprio del prodotto. I nostri tecnici e consulenti sono a disposizione per informazioni e chiarimenti sull'utilizzo e la lavorazione dei nostri prodotti. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.