



CSX.0159

SANAREG

Soluzione di composti di ammonio per l'inibizione della motilità salina

Codice Doganale

2839.9000

Consumi

100 - 200 g /m²
(Consigliato: 150 g /m²)

Imballaggi

- Bottiglia da 2 lt
- Tanica da 5 lt
- Tanica da 10 lt

Applicazione

- Pennello
- Spruzzo

aziChem[®]
PRODOTTI SPECIALI PER L'EDILIZIA E LA BIOEDILIZIA

www.azichem.com

Aggiornamento del: **15/05/2014**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.com/it/legale

Pagina: 1/2

Famiglia
Consilex

Linee prodotti
• Building
• Opus
• Sanageb

Componenti
Monocomponente

Tipologia
Soluzioni a base di sali di ammonio

Categorie funzionali
• Risanamento delle murature umide con intonaci deumidificanti
• Trattamenti idrorepellenti di intonaci e murature
• Trattamento antisalino delle murature

Aspetto
Liquido

Descrizione del prodotto

Soluzione reattiva, incolore di composti di ammonio in grado di formare, per reazione con i sali e gli idrati di calcio presenti nelle murature, saponi di ammonio con spiccate caratteristiche idrorepellenti e stabilizzanti, specifica per i trattamenti preliminari contro la motilità salina dei corpi murari, negli interventi bioedili e nel restauro di edifici d'epoca e monumentali.

Caratteristiche generali

SANAREG è un composto di sali di ammonio quaternari in soluzione acquosa. E' un prodotto che non contiene tracce di resine, solventi, diluenti e altre sostanze sintetiche. L'applicazione di SANAREG non modifica l'originale traspirabilità muraria.

Particolarmente indicato in combinazione con il ciclo di intonaci deumidificanti naturali UNTERSANA, SANATIGH e SANASTOF. Così come UNTERSANA, CALEOSANA e SANASTOF.

Campi d'impiego

Inibizione delle efflorescenze saline negli interventi di risanamento deumidificante con l'applicazione di intonaci macroporosi risananti.

Colori disponibili

- Trasparente

Caratteristiche fondamentali



Conservabilità: 12 mesi



Peso specifico: 0.98 kg/dm³



Temperatura di utilizzo: +8 / +30 °C

Specifiche tecniche

pH: 8.5

Pulizia strumenti

- Acqua

Supporti consentiti

- Calcestruzzo
- Mattoni
- Murature miste
- Murature in laterizio forato
- Murature in pietra

Preparazione dei supporti

Rimuovere gli imbrattamenti e le manifestazioni saline mediante energica spazzolatura; eliminare quindi la polvere residua. Le superfici dovranno risultare il più possibile asciutte all'atto dell'applicazione.

Modalità d'impiego

Applicare SANAREG mediante nebulizzazione, procedendo dal basso verso l'alto: l'applicazione può anche avvenire con pennello a setole lunghe. Dopo qualche ora rimuovere le eccedenze superficiali. Nel caso di successiva applicazione di intonaci, pitture ecc., risciacquare preliminarmente ed accuratamente le superfici trattate.

Stoccaggio e Conservazione

Teme il gelo. Stoccare il prodotto nel suo imballaggio originale in ambiente fresco, asciutto e al riparo dal gelo e dalla luce diretta del sole. Un'inadeguata conservazione del prodotto può causare perdita delle performance reologiche. Stoccare il prodotto ad una temperatura compresa tra +5°C e +35°C.

Avvertenze, Precauzioni, Ecologia

Si ricorda che l'utilizzatore è tenuto a prendere visione della più recente Scheda di Sicurezza del prodotto, contenente i dati chimico-fisici e tossicologici, le fasi di rischio ed altre informazioni per poter trasportare, utilizzare e smaltire il prodotto e i suoi imballaggi in tutta sicurezza. Si ricorda comunque di non disperdere il prodotto ed il suo imballaggio nell'ambiente.

Da non utilizzare per superfici destinate a restare "a vista" salvo verifica preliminare dei risultati applicativi.

SANAREG è una soluzione moderatamente caustica nella fase applicativa: non ingerire, indossare guanti, occhiali ed indumenti protettivi, adottare i necessari accorgimenti.

SANAREG è a base acquosa, per questo motivo la sua efficacia non è compromessa anche se il supporto non risulta perfettamente asciutto al momento dell'applicazione.

SANAREG è prodotto/distribuito da

aziChem[®]
PRODOTTI SPECIALI PER L'EDILIZIA E LA BIOEDILIZIA



Via Giovanni Gentile, 16/A - 46044 Goito (MN), Italy
info@azichem.com Tel. +39 0376.604185 /604365 Fax +39 0376 604398

aziChem[®]
PRODOTTI SPECIALI PER L'EDILIZIA E LA BIOEDILIZIA

www.azichem.com

Aggiornamento del: **15/05/2014**
Condizioni di vendita e avvertenze
legali consultabili su
www.azichem.com/it/legale